

技术使用说明书

产品型号: SM612

名称	玻纤成膜剂
用途	SM612 是聚醋酸乙烯乳液, 主要用于 SMC, BMC 浸润剂的成膜剂。
特点	<ol style="list-style-type: none">1. 适合于通用目的的硬挺适中型产品。2. 集束性强, 生产的 FRP 产品耐煮性能优异。3. 对苯乙烯溶剂具有适中的耐溶性。
物理性质	<ol style="list-style-type: none">1. 产品外观: 乳白色乳液2. 成份: 聚醋酸乙烯酯3. 固含量: 49.0%-51.0%4. 粘度: <100 mPa.s Brookfield RVDV-C+(2#/60/30°C)5. PH 值: 3.0 -4.56. MFT 值: 15°C7. 离子电荷: 非离子 <p>注: 以上为产品的典型性质, 不得视为产品规格。</p>
使用方法	取用前请注意加以搅拌, 搅拌均匀后方可使用。
安全事项	本品为水性乳液, 无毒, 对皮肤和粘膜稍有刺激作用。应避免长时间与皮肤接触, 接触后用水冲洗干净。若不慎误食, 请及时就医。本品不燃。
储存	产品应贮存在密闭容器内, 防止日晒、雨淋, 避免冷冻及高温, 建议正常贮存温度在 5-35°C ; 储藏期: 6 个月。
包装	200 公斤铁桶 50 公斤塑胶桶

此资料是根据我们实际掌握的知识经验而提供的, 因使用不同的材料以及工作条件的改变而超出我们的控制范围时, 我们郑重建议您进行细致的实验和现场使用测试以决定此产品是否满足您的所有要求。